



www.boro-bg.com

БОРО Б. Дачев

BORO B. Dachev

БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ №177
1407 София
България

BLVD. CHERNI VRUH №177
1407 SOFIA
BULGARIA

тел +359 2 962 83 10
за заявки +359 2 936 00 53

факс +359 2 962 82 80

tel +359 2 962 83 10
+359 2 962 83 20

fax +359 2 962 82 80



“ГИПСОВА ФУГИРАЩА СМЕС”

За запълване на фуги в гипсокартонови плоскости, за загладяване на стени и тавани

Свойства

Гипсова фугираща смес с повишени якостни показатели

Не потъва във фугите и не се напуква

Запълва пукнатини, дупки и вдлъбнатини по стени и тавани с или без армираща лента

Област на приложение

Запълване на фуги, пукнатини и дупки в плоскости от гипсокартон, както и в други строителни плоскости.

Ръчно шпакловане и загладяване на зидария, вътрешни мазилки, газобетон, топлоизолационни плоскости преди тапициране и боядисване.

Шпакловане на тухлени гладки стени.

Фугиране на готови бетонни повърхности.

Поставяне на декоративни гипсови елементи и други.

Продуктът е предназначен за употреба вътре в помещения.

Начин на полагане

А.) Подготовка на основата

Основата трябва да бъде суха, чиста, без прах и други разделителни вещества. Стари тапети, бои, несвързани с основата, трябва да се отстранят.

Б.) Нанасяне

Сухата фугираща смес се прибавя към предварително налятата в съда за смесване вода. Съотношението на смесване е от 2:1 до 2,5:1 тегловни части суха смес към вода.

Разбърква се до разтвор без бучки. След престояване 3 до 5 минути и повторно разбъркване се получава гладък пастообразен разтвор, който може да се нанася с метална маламашка. След като шпакловката “гръпне”

или се шпаклова повторно, или се навлажнява и след това се изтегля с маламашката.

Време за обработка: около 30 минути.

Работната температура в помещението трябва да е над +10°C.

Грундиране на нанесената шпакловка преди следващи бояджийски работи не се налага.

За боядисване или лепене на тапети обаче, тя трябва да е достатъчно изсъхнала в дълбочина.

Общи указания

След употреба инструментите и съдовете да се почистят с вода.

Остатъци от гипс от предишно забъркване могат силно да съкратят времето за втвърдяване на следващо забъркване на сместа с вода.

Продуктът не бива да се смесва с други материали, защото това може съществено да промени свойствата му.

Разходна норма

В зависимост от начина на нанасяне от 0,8 до 1,0 кг/м² при един милиметър дебелина на шпакловката.

Технически данни

Насипна плътност:	около 0,9 г/см ³
Съотношение на смесване:	100 грама суха смес: 42 милилитра вода
Време за употреба на сместа:	около 80 минути
Време за обработка:	около 30 минути
Дебелина на слоя без напукване:	минимум 10 мм

Опаковки

3 кг, 15 кг в многослойни хартиени торби

Срок на годност

6 месеца в оригинално затворени опаковки. Да се съхранява в сухи складови помещения.

Отворени опаковки да се затварят грижливо.