



www.boro-bg.com

БОРО Б. Дачев

BORO B. Datchev

БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ №177
1407 София
България

BLVD. CHERNI VRUH №177
1407 SOFIA
BULGARIA

тел +359 2 962 83 10
за заявки +359 2 936 00 53

факс +359 2 962 82 80

tel +359 2 962 83 10
+359 2 962 83 20

fax +359 2 962 82 80



“БОРОТЕРМ 67”

Лепило пастообразно за изолационни плоскости и тапети

Свойства

Готово за употреба, пастообразно акрилатно лепило с голяма свързваща сила.

Чиста и спорна работа, практично и икономично.

Подходящо за жилищни помещения.

Област на приложение

За залепване на декоративни и изолационни плоскости и тапети като: фибран, дегрон, селитрон, стиродур, стирофоум и декоративни и изолационни пана и тапети от стиропор върху бетон, гипсови мазилки, варови мазилки, гипсофазер, гипсокартон и груги основи.

За вътрешно приложение.

Начин на работа

Основата трябва да бъде здрава, чиста и суха. При необходимост от укрепване и постигане на еднаква попиваща способност да се грундира с Борогрунд, разреден с вода 1:4. Работи се при температура на околната среда и основата не по-ниска от +5°C и не по-висока от +30°C.

При полагане на тапети: с помощта на назъбена шпакла с размер на зъбите 2 мм или с четка се нанася равномерен слой от лепилото върху площ, която да се налепи с тапети за 10-20 минути. Тапетът се полага върху стената и се притиска силно. Използува се валяк за тапети, за да се осигури равномерно залепване.

При полагане на плочи и панели: лепилото може да се нанесе точково на 5 до 9 места върху обратната страна на плоскостта и тя се притиска към основата.

Инструментите и зацапаните места се измиват с вода преди да са засъхнали.

Указания

По-високите температури скъсяват, а по-ниски температури удължават времето за полагане, коригиране и изсъхване.

Лепилото да се разбърква добре преди употреба. Да се пази от замръзване при съхранение и транспорт!

Разходна норма

От 300 до 900 гр/м² в зависимост от вида на основата и начина на нанасяне.

Технически данни

Плътност на лепилото:	1.6 г/см ³
Време за полагане:	макс. 20 минути
Време за коригиране:	10 минути

Опаковки

Пластмасови кофички от 1,5 кг., 5 кг. и 15 кг.

Срок на съхранение

12 месеца от датата на производство в оригинални затворени опаковки при температури от +5°C до + 35°C. Да се пази от замръзване и от преки слънчеви лъчи.